

101.10.04.24.32

Kuse / A130 / CCK 80

Üst Malzeme

One Side Double Coated Kuse C1S
Semi Coated gloss Pressure Sensitive Label uygulamaları için design edilmiş tek yüzü kuşelenmiş kağıt.

Spesifikasyon

Spesifikasyon	Metod	Birim	Hedef
Basis Weight	ISO 536	g/m ²	80 ± 3
Thickness	ISO 534	µm	71 ± 4
Brightness	ISO 2470	%	88
Opacity	ISO 2471	%	89
Roughness	ISO 8971-4	µm	0.8
Gloss	T480	%	75

Yapışkan

Genel amaçlı, yüksek ilk yapışma ve adhesion özelliğine sahip su bazlı permanent akrilik yapışkan.

Spesifikasyon

Spesifikasyon	Metod	Birim	Hedef
Coat weight		g/m ²	18 ± 1
Application-Labeling temperature		°C	min.+3
Service Temperature		°C	-15/+70
Shear	FTM8		min.9
Initial Tack	FTM9	N/mm	min. 10/25
Adhesion (Peel 90° -steel)	FTM2	N/mm	min. 8/25

Taşıyıcı

Solventless silikon kaplı soft calendered Clay Coated Kraft Paper

Spesifikasyon

Spesifikasyon	Metod	Birim	Hedef
Basis Weight	ISO 536	g/m ²	80 ± 2
Thickness	DIN EN 20534	µm	80 ± 3
Tensile Strength MD	DIN EN 1924-2	kN/m	5.3
Tensile Strength CD	DIN EN 1924-2	kN/m	3.5
Smoothness BEKK FS	DIN 53 107	s	700
Smoothness BEKK WS			
Porosity	Scan-P 26:78	Pm/Pa*s	200
Cobb Water RS/WS	DIN EN 20535	g/m ²	30
Moisture content	DIN EN 20287	%	5

Lamine

Farklı baskı teknikleri ile uyumlu ve yüksek baskı randımanı alabileceğiniz semi gloss etiket

Spesifikasyon

Spesifikasyon	Metod	Birim	Hedef
Basis Weight	ISO 536	g/m ²	178 ± 4
Thickness	ISO 534	µm	160 ± 5

Uygulamalar

Hastane / Sağlık –Güzellik ve Bakım / Perakende / İlaç ve Ecza / Otomotiv / Beyaz Eşya ve Diğer Endüstriyel sektörler

Ambalaj

Ürünlerin üzerinde mamul tanıtım barkod etiketi bulunur.
Mamul tabakalanmış olarak paketlenir.
Paketler ,palet üzeri istiflenmiş ve palet kenarları karton köşebentli ve shrinkli olarak sevk edilmektedir.

Uygun Baskı Teknikleri

Flexographic printing – Gravure – Letterpress Printing – Offset – Screen printing

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü

Aşağıdaki koşullar altında 24ay içinde tüketilmesi tavsiye edilir.

- 22°C ± 2 sıcaklık ve 50± 5 Relatif Nem koşullarında depolanmalıdır.
- Direkt gün ışığı ve ısı kaynağına maruz bırakmayınız.
- Temiz ve tozdan uzak bir bölgede saklayın.
- Orijinal Ambalajından muhafaza ediniz.

Teknik bilgiler ürünün karakteristiğini göstermekte olup farklı uygulamalara yönelik olarak specific aplikasyonlar için uygunluğu test edilip onayını takiben kullanılması tavsiye edilir.

YAKASAN Yapışkan Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş

Cihangir Mevkii Sanayi Sok. No:12 34310 Avcılar- İstanbul / TÜRKİYE
☎ +90 212 422 55 40 pbx ☎ +90 212 422 35 68 ✉ www.yakasan.com.tr



is a Trademark of

