

101.10.30.24.23

Kuse / H07 / CCK 78 Hotmelt

Üst Malzeme

One side Coated Kuse C1S – Softcalendered Coated semi gloss Pressure Sensitive Label uygulamaları için design edilmiş tek yüzü kuşelenmiş kağıt.

Spesifikasyon	Metod	Birim	Hedef
Basis Weight	ISO 536	g/m ²	78 ± 3
Thickness	ISO 534	µm	67 ± 4
CIE whiteness	CIE	%	120
Opacity	ISO 2471	%	87
Gloss Hunter	ISO 8254	%	68
Roughness	PPS10TS	µm	1
Tensile strength MD	ISO 1924-2	kN/ m	5
Tensile strength CD	ISO 1924-2	kN/ m	2.5

Yapışkan

Genel amaçlı zor ve kavisl yüzeylerde, nemli ve soğuk ortamlarda yüksek ilk yapışma ve adhesion özelliğine sahip rubber bazlı permanent hotmelt yapışkan.

Spesifikasyon	Metod	Birim	Hedef
Coat weight		g/m ²	18 ± 1
Application-Labeling temperature		°C	≥ +3
Service Temperature		°C	-20/+60
Shear (1kg.in ² /glass)	FTM8		≥ 550
Tack (Quick stick stainless steel)	FTM9	N/25mm	≥ 10
Adhesion (Peel 180° -stainless steel)	FTM1	N/25mm	≥ 14

Taşıyıcı

Solventless silikon kaplı soft calendered Clay Coated Kraft Paper

Spesifikasyon	Metod	Birim	Hedef
Basis Weight	ISO 536	g/m ²	78 ± 2
Thickness	ISO 534	µm	82 ± 3
Roughness PPS10 TS	DIN53147	µm	2.5
Unger Oil Absorption		g/m ²	0.8

Lamine

Farklı baskı teknikleri ile uyumlu ve yüksek baskı randımanı alabileceğiniz semi gloss etiket

Spesifikasyon	Metod	Birim	Hedef
Basis Weight	ISO 536	g/m ²	174 ± 4
Thickness	ISO 534	µm	159 ± 5

Uygulamalar

Logistic/Hastane / Sağlık –Güzellik ve Bakım / Perakende / İlaç ve Ecza / Otomotiv / Beyaz Eşya ve Diğer Endüstriyel sektörler

Ambalaj

Ürünlerin üzerinde mamul tanıtmı barkod etiketi bulunur. Mamul tabakalanmış olarak paketlenir. Paketler ,palet üzeri istiflenmiş ve palet kenarları karton köşebentli ve shrinkli olarak sevk edilmektedir.

Uygun Baskı Teknikleri

Flexo – Letterpress -,Offset – Silk Screen – Thermal transfer – UV-Flexo – Uv-inkjet

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü

Aşağıdaki koşullar altında 12ay içinde tüketilmesi tavsiye edilir.

- 22°C ± 2 sıcaklık ve 50± 5 Relatif Nem koşullarında depolanmalıdır.
- Direkt gün ışığı ve ısı kaynağına maruz bırakmayınız.
- Temiz ve tozdan uzak bir bölgede saklayın.
- Orijinal Ambalajından muhafaza ediniz.

Teknik bilgiler ürünün karakteristiğini göstermekte olup farklı uygulamalara yönelik olarak specific aplikasyonlar için uygunluğu test edilip onayını takiben kullanılması tavsiye edilir.